



Technikai adatlap 06.19 **POWER KLEBER (PU-ragasztó D4)**

Termék	Poliuretán-alapú, egykomponensű, oldószermentes ragasztó. Nem agresszív az aljzattal szemben. Enyhe duzzadással kitölti az egyenetlenségeket. Nedves aljzaton is alkalmazható.		
Tulajdonságok	p EN 204 szerinti víz- és nedvességállósági fokozata D4 p Kikeményedés után csiszolható és festhető p Ellenáll az agresszív vegyületeknek p Zaj- és rezgéstompító p Nyomóerő nélkül is szinte minden aljzatra rendkívül jól tapad, nedves felületre is p Gyengén éghető		
Alkalmazás	- Vízhatalan ragasztott szerkezeti kötések kialakításához bel- és kültéren (filagória, kerítés, lambéria, csónak, padló stb.) - Lakkozott és nem nedvszívó felületek ragasztásához – burkolólapok, kerámia, acél, alumínium, műanyag, ABS, üveg stb.; - Polisztirol lemezek, gipszkarton lapok, fa, mű- és természetes kő, beton, szigetelőanyagok, pl. PU-hab, üveg és ásványgyapot stb. ragasztásához - Polcok, lemezek, lépcsőpofák, könyöklők rögzítéséhez - Tükrök ragasztásához - Kiválthatók vele a szegek, csavarok és szegecsek		
Kiszerelés Szín	300 ml-es kartus, 23 ml-es tubus krémszínű		
Műszaki adatok			
Bázis	poliuretán		
Terhelési kategória	–	D4	(ČSN EN 204)
Sűrűség	g/m ³	1,46	
Szárazanyag aránya	%	95	
Nyitott idő	perc	5	(23 °C-on, 50% páratart. mellett, EN 204 D4)
Teljes kikeményedés	óra	24–48	(23 °C-on, 65% rel. páratart. mellett)
Hőállóság	°C	-30 / +80	(kikeményedve)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30	
Tárolási hőmérséklet	°C	+10 / +20	
Nyírószilárdság	MPa	8	EN 204/205 (fa / fa)
Eltarthatóság	hónap	12 (kartus) 6 (tubus)	(+5–25 °C-on)
Korlátozások Aljzat	Nem alkalmazható egyebek között PE-, PP- és teflonfelületen. A ragasztási felületeknek tisztának, portól, zsírtól, olajtól és szabad szemcséktől mentesnek kell lenniük.		
Felhasználás	Az egyik ragasztott felületnek porózusnak kell lennie. Ha nem porózus mindkét felület, akkor az egyiken vékony, kb. 10–20 g/m ² -es vízfilmet kell kialakítani, pl. nedves ronggyal vagy porlasztóval. Ezután vágja le a menet burkolatát, majd helyezze fel az adagolócsőrt, és igazítsa a ragasztás kívánt szélességéhez. Hordja fel a ragasztót az egyik felületre. Nagy felületek ragasztása esetén V alakra vágja a csőrt. A ragasztó nyitott idejének leteltéig (5 percig) tartsa egymáshoz a ragasztandó felületeket, és a teljes kikeményedésig stabilan rögzítse őket.		
Biztonság Frissítés	Lásd „Biztonsági adatlap 06.19”. Frissítés dátuma: 2012. május 29. Készült: 2005. április 13.		

Den Braven Magyarország Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 2, tel.: +36 23 312 800, fax: +36 23 312 801



Technikai adatlap 06.19 **POWER KLEBER (PU-ragasztó D4)**

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.